COTEGRAN TR

Mortero adhesivo impermeable para aislamiento

LO + DESTACADO

- Hidrófugo
- Impermeable
- Permeable al vapor de agua
- Proyectable a máquina
- Compatible con todo tipo de aislamientos

Mortero adhesivo impermeable proyectable, para la fijación en interior de muros de placas aislantes

PROPIEDADES

- Hidrófugo.
- Impermeable.
- Permeable al vapor de agua.
- Elevado poder de adherencia.
- Proyectable a máquina.

APLICACIONES

Lugar de aplicación:

- Interior del muro de cerramiento.

Soportes:

- ***Admisibles:***
  - Directamente: enfoscado de mortero, fábrica de ladrillo, hormigón y bloques prefabricados de hormigón.
- ***No admisibles:***
  - Soportes con yeso o derivados.
- En casos no descritos consultar al Departamento Técnico.

Espesores:

- Entre 3 y 5 mm.

DATOS TÉCNICOS (*)

Agua de amasado:	20 ± 2% (aprox. 6L/saco)
Densidad en polvo:	1,50 ± 0,1 kg / cm^3
Densidad en pasta:	1,60 ± 0,1 kg / cm^3
Tiempo abierto (20ºC):	45 min
Granulometría:	Inferior a 1 mm
Coeficiente de capilaridad:	≤ 0,2 gr/dm^2 $min^{1/2}$ (tipo W2)
Reacción al fuego:	A1
Permeabilidad al vapor de agua:	μ <15
Adherencia sobre "ladrillo":	≥ 2,0 MPa
Adherencia sobre paneles:	Rotura cohesiva
Temperatura de aplicación:	Desde +5 hasta +35ºC

(*)Datos en condiciones de laboratorio 20ºC y 55% de humedad relativa. Valores aproximados.
Para más información consulte con nuestro Departamento Técnico.

COTEGRAN TR

Mortero adhesivo impermeable para aislamiento

AISLAMIENTO TÉRMICO POR EL INTERIOR

MODO DE EMPLEO

Herramientas:

- Máquina de proyección para mortero.

Preparación de soporte:

- El soporte debe presentar una superficie resistente, estable, limpia, planimétrica, porosa y rugosa.
- En tiempo caluroso o con soportes muy absorbentes debe humedecerse previamente el soporte.

Preparación del producto:

- ***Amasado:***
  - Dosificación de agua: 20 ± 2% (aprox 6 L / saco).
  - Tiempo de amasado: hasta conseguir una pasta homogénea.
  - Tiempo de reposo: 5 min.
  - Nunca debe reamasarse ni añadir agua para reactivarlo.
- ***Tiempo abierto:***
  - 45 min a 20ºC.

Aplicación del producto:

- ***Mecánica:***
  - Extender el producto, mediante la máquina de proyección un espesor de unos 10 mm, creando cordones de aplicación.
- ***Manual:***
  - Extender el producto con una llana dando un espesor de unos 10 mm.
- Reglearlo con regle de aluminio.
- Presionar los paneles de aislamiento para garantizar la fijación de los mismos.

Revestimientos asociados:

- Placa de EPS y XPS (sin piel).
- Paneles de lana de roca o lana de vidrio.

RECOMENDACIONES

- Respetar el agua de amasado.
- Aplicar a temperaturas de 5ºC hasta 35ºC. Evitar aplicar con mucho viento.
- Aplicar en continuo con la máquina de proyectar.
- Comprobar que el COTEGRAN TR esté aún fresco cuando se compriman los paneles para su adhesión.

CONSUMO APROXIMADO

7-8 kg / m^2

PRESENTACIÓN

Saco de 30 kg.
Palet: 42 sacos (1.260 kg)

ALMACENAMIENTO

12 meses en sus envases originales cerrados y resguardados de la intemperie.

HOMOLOGACIÓN

- Garantía fabricante.
- Marcado CE según UNE EN 998-1 clasificado como GP.

Para más información consultar la ficha de seguridad del producto.

sat
Servicio de Asistencia Técnica
901 215 215

Parex informa y asesora a las empresas que lo soliciten, en la definición de productos y sistemas más adecuados durante la fase de diseño de los proyectos o para el arranque de obra.
Para consultar e imprimir la ficha técnica y la ficha de seguridad del producto: www.parex.es

NOTA IMPORTANTE: Las informaciones que figuran en esta ficha resultan de nuestro conocimiento de los productos y de nuestra experiencia. Las características obtenidas in situ pueden variar en función de las condiciones de aplicación. En caso de aplicación no explícitamente prevista en el presente documento, corresponde a nuestros clientes informarse o proceder a pruebas previas representativas. La información que figura en esta ficha no puede nunca implicar una garantía por nuestra parte en cuanto a la aplicación del producto. Queda denegada cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido de los productos, así como por la combinación de los mismos con productos ajenos o no recomendados por PAREX MORTEROS, S.A.U. Los pedidos se aceptan de acuerdo a nuestras vigentes condiciones generales de venta. Antes de la aplicación, conviene comprobar que la presente ficha no ha sido sustituida por una edición posterior.
PAREX MORTEROS S.A.U. – Calle Italia 13-21 – Pol. Ind. Pla de Llerona – 08520 Les Franqueses del Vallès – Barcelona (Spain) – Tel. + 34 937 017 200 – Fax: + 34 937 017 248 – www.parex.es